

鈺泰研究創新股份有限公司

效期驗證檢測記錄表

日期: 105.01.26

產品: 保護罩 Transducer Protector 41FT0211-E0

檢測狀況	加速老化 2 年		批號	1020E15U, 1102E15U, 1106E15U				
滅菌日期	104.12.08		數量	5,000				
老化條件	65 °C		時間	46 天				
檢驗/試驗項目	判定值	樣品數	檢 測 記 錄					
氣密性	3.0 kg/cm ² >60SEC	5	b1	b1	b1	b1	b1	
耐水壓	1.5 kg >60SEC	5	b1	b1	b1	b1	b1	
拉力(自封封口)	≥0.25 kg/cm ²	3	0.28	0.32	0.29			
拉力(廠商封口)	≥0.15 kg/cm ²	3	0.20	0.19	0.19			
染劑	≥ 25 sec	3	>b	>b	>b			
緩爆	≥ 15 sec 0.32 kg/cm ²	3	1b	1b	1b			
爆破	≥0.40 kg/cm ²	3	0.6	0.5	0.6			
判 定		<input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> NG						

QA 主管:

李昌雄

QA 人員:

許美玲

鈺泰研究創新股份有限公司

效期驗證檢測記錄表

日期：105.02.19

產品：保護罩 Transducer Protector 41FT0211-E0

檢測狀況	加速老化3年		批號	1030E15U, 1102E15U, 1106E15U				
滅菌日期	104.12.08		數量	5,000				
老化條件	65 °C		時間	69 天				
檢驗/試驗項目	判定值	樣品數	檢 測 記 錄					
氣密性	3.0 kg/cm ² >60SEC	5	61	61	61	61	61	
耐水壓	1.5 kg >60SEC	5	61	61	61	61	61	
拉力(自封封口)	≥0.25 kg/cm ²	3	0.27	0.26	0.27			
拉力(廠商封口)	≥0.15 kg/cm ²	3	0.17	0.17	0.18			
染劑	≥ 25 sec	3	>6	>6	>6			
緩爆	≥ 15 sec 0.32 kg/cm ²	3	16	16	16			
爆破	≥0.40 kg/cm ²	3	0.5	0.5	0.4			
判 定			<input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> NG					

QA 主管：_____



QA 人員：_____

